

Ficha técnica

Fecha de modificación: 08.12.2017 - Página 1/1

Plast-o-Seal®



Sellador universal de plasticidad permanente
Ventilación innecesaria
Es posible un montaje inmediato

Para sellar bridas refrentadas de carcasas de máquinas, transmisiones y motores. Puede ser aplicado en superficies calientes y frías. Para apoyar y optimizar viejas y nuevas juntas de materiales sólidos, tales como papel, corcho, fieltro, etc.

Exento de disolventes y siliconas, inodoro, plasticidad antes y después del montaje, desmontaje fácil, no-corrosivo, no gotea, muy buena resistencia a combustibles, aceites minerales, agua, aire, mezclas de metanol y glucosas, anticongelantes, kerosene, refrigerante de fluoruro de carbono, etc.

Datos técnicos

Base	Resina políester
Color	azul (fluorescente)
Peso específico a +20°C	1,15 g/cm³
Viscosidad a +25°C según Brookfield	950.000 - 1.650.000 mPa·s
Holgura máxima	0,10 mm
Temperatura de procesamiento	+5 hasta +35 °C
Tiempo de almacenaje:	24 meses
Resistencia a la temperatura	-50 bis +200 corto tiempo hasta +250 °C
Código ISSA	75.628.41/42/43
Código IMPA	81 52 31/32/33

Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

Preparación de la superficie

Para obtener resultados óptimos es necesario desengrasar y limpiar las piezas a montar, por ejemplo, con el Limpiador de Superficies WEICON.

Procesamiento

En temperaturas bajas, calentar a +20°C antes del uso. Aplicar el Plast-o-Seal en una sola cara. Ya que no contiene disolventes, se puede montar inmediatamente. Efecto sellador inmediato.

Almacenamiento

WEICONLOCK puede almacenarse por lo menos 24 meses en los envases originales cerrados y a la temperatura ambiental. Evitar las fuentes de calor y la irradiación solar directa. El aire contenido en el Pen conserva WEICONLOCK líquido.

Seguridad y salud

En el procesamiento de los productos WEICON es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:

30000090	Plast-o-Seal® 90 g
30000120	Plast-o-Seal® 120 g
30000230	Plast-o-Seal® 230 g
30000300	Plast-o-Seal® 300 g

WEICON GmbH & Co. KG
 (Headquarters)
 Germany
 phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
 South Africa
 phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
 United Arab Emirates
 phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
 Singapore
 phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
 Canada
 phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
 Czech Republic
 phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
 Turkey
 phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
 Spain
 phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
 Romania
 phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com